# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(19)日本国特許庁 (JP)

### (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

### 特開平7-76177

(43)公開日 平成7年(1995)3月20日

 (51)Int.Cl.6
 識別記号
 庁内整理番号
 FI
 技術表示箇所

 B41M 5/30
 C

 # C09B 29/09
 C

 9121-2H
 B41M 5/26
 K

審査請求 未請求 請求項の数1 FD (全 4 頁)

(21)出願番号 特願平5-170852 (71)出願人 000004086

日本化薬株式会社 (22)出願日 平成 5 年(1993) 6 月18日 東京都千代田区富士見 1 丁目11番 2 号

(72) 発明者 大西 正男 埼玉県北葛飾郡鷲宮町桜田 3 - 1 - 1 - 6

(54) 【発明の名称】 感熱転写用シート

 (57) 【要約】
 \* 【構成】式(1)

 【目的】階調性に優れ、色濃度の高い且つ保存性良好な
 【化1】

(目的) 階調性に優れ、色濃度の高い且フ珠子性及好なマジェンタ~バイオレット色の感熱転写シート。 \*\*

N=N C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>OCOOR (1)

の化合物を含有するインク層を支持体上に担持させるこ シート とを特徴とするマジェンタ〜パイオレット色の感熱転写 \*【化1】

【特許請求の範囲】

【請求項1】式(1)

\*
$$C_2H_4OCOOR$$

$$C_2H_4OCOOR$$

$$C_2H_4OCOOR$$
(1)

(式(1)中、Xは水素原子、メチル基、塩素原子を表 れるモノアゾ化合物を含有するインク層を支持体上に担 持させたことを特徴とする感熱転写用シート。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は感熱転写シートに関す る。更に詳しくは鮮明性に優れたレッド色素を含むイン ク層を支持体上に担持させた感熱転写用シートに関す -る。

#### [0002]

【従来の技術】カラー記録技術として電子写真、インク ジェット、感熱転写等が提案されている。感熱転写記録 方式は装置の保守や操作性が容易であるため有利と考え られる。従来、感熱転写記録に適用される色素は感熱記 録ヘッドの熱量で容易に昇華し且つ熱分解を起こさない※

※こと、分子吸光係数が大きいこと、色再現性がよいこ し、Rは炭素数  $1\sim4$ のアルキル基を意味する)で示さ 10 と、耐光性、耐候性、耐熱性に優れること、安全衛生上 問題ないこと等、様々な品質特性が要求されてきた。以 上の観点からみた場合、マジェンタ〜パイオレット色素 において満足なものが見いだされていない。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明は上記品質特性 を満足するマジェンタ〜パイオレット色の転写物が得ら れる威熱転写用シートを提供することを目的とする。

#### [0004]

【課題を解決するための手段】階調性に優れ、色濃度が 高く且つ保存性良好なマジェンタ~パイオレット色素を 見出すべく鋭意研究の結果、本発明に至った。即ち、本 発明は下記式(1)

[化2]

$$O_2N$$
 $S$ 
 $N=N$ 
 $C_2H_4OCOOR$ 
 $C_2H_4OCOOR$ 
 $C_2H_4OCOOR$ 

【0005】(式(1)中、Xは水素原子、メチル基、 塩素原子を表し、Rは炭素数1~4のアルキル基を意味 する) で示されるモノアゾ化合物を含有するインク層を 支持体上に担持させたことを特徴とする感熱転写用シー トを提供する。

【0006】本発明を詳細に説明する。本発明における 式(1)で示される化合物は特開昭63-4593号公 報で公知であり、疎水性繊維を赤紫色に染色することが 知られている。又、この染料は防抜染に適した染料であ ることも知られているが熱転写シート用として用いるこ 40 とは知られていない。本発明者は式(1)で示される化 合物を熱転写シートに含有せしめた結果、階調性に優 れ、色濃度が高く且つ保存性良好なマジェンターパイオ レット色の画像記録が得られること見出したものであ

【0007】本発明の感熱転写シートはあらかじめ前記 式(1)の色素を結着剤とともに媒体中に溶解又は微粒 子状に分散させることによりインクを調製し、該インク をプラスチックフィルム又は紙などのシート状支持体上 に塗布、乾燥して製造される。インク調製のための結着 50 剤としては、例えばセルロース系、アクリル酸系、でん ぶん系などの水溶性樹脂、アクリル樹脂、メタクリル樹 脂、ポリスチレン樹脂、ポリカーポネート樹脂、ポリス ルホン樹脂、ポリエステル樹脂、ポリエーテルスルホン 樹脂、エチルセルロースなどの有機溶剤あるいは水に可 溶性の樹脂が1種、又は2種以上併用して用いられる。

【0008】インク調製のための媒体としては水:メタ ノール、エタノール、ブタノールなどのアルコール類; メチルセロソルブ、エチルセロソルプなどのセロソルプ 類;アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソプチル ケトン、シクロヘキサノンなどのケトン類;トルエン、 キシレン、クロルペンゼンなどの芳香族炭化水素類;塩 化メチレン、クロロホルム、ジクロルエタン、トリクロ ルエタンなどの塩素系溶剤類; 酢酸エチル、酢酸ブチル などの酢酸エステル類;テトラヒドロフラン、ジオキサ ンなどのエーテル類: N, N-ジメチルホルムアミド、 N-メチルピロリドン、ジメチルイミダゾリジノンなど の有機溶剤が1種で又は2種以上の混合物として使用さ

【0009】感熱転写シート作製のためインクを塗布す

る支持体としてはコンデンサー紙、セロハンあるいはポリエステル、ポリアミド、ポリイミド、ポリエーテルスルホンのような耐熱性良好なプラスチックフィルムなどが使用される。

【0010】インクを支持体上に盤布する方法としてはパーコーター、ロールコーター、ナイフコーター、グラビア印刷機などを使って行うことができる。インクの盤布層の厚さは乾燥後0.1~10 $\mu$ m好ましくは0.4~5.0 $\mu$ mになるように盤布する。次に、色素と結着剤および媒体との割合は通常、色素0.5~15重量%、結着剤3~15重量%、媒体70~96.5%、好ましくは色素1~10重量%、結着剤4~12重量%、媒体78~95重量%である。但し、この割合は本発明を拘束するものでない。

\*【0011】受容シートとしては、ポリエステル系樹脂 またはポリアミド系樹脂などをコートした紙、ポリプロ ピレン、ポリ塩化ビニルまたはポリエステルなどの合成 紙およびポリエステルなどの合成樹脂の透明シート類等 通常受容シートとして使用されているものがそのまま使 用できる。

[0012]

【実施例】実施例によって本発明を更に詳細に説明する。実施例中、「部」および「%」はそれぞれ重量部お10 よび重量%である。

【0013】実施例1 1)インクの調製方法式(2) 【化3】

$$O_2N \qquad S \qquad N=N \qquad C_2H_4OCOOR \qquad (2)$$

[0014] で示される化合物(色素)2部、エチルセルローズ6部、トルエン46部、メチルエチルケトン46部からなる混合物をボールミルを用いて3時間処理してインクを関製した。

#### 2) 転写シートの作製方法

バーコーターを用いて、上記インク組成物をポリエチレンテレフタレート(PET)フィルムに乾燥膜厚1μmになるように塗布し転写シートを得た。このものの転写シートは結晶の析出もなく良好であった。

#### 3) 受容シートの作製方法

[0017]

受容シートはポリエステル樹脂(日本合成(株) 製、製品名: TP-220) 15部、アミノ変性シリコーン(信越化学工業(株) 製、製品名: KF393) 0.5 部、メチルエチルケトン20部、キシレン10部からなる受容シート用組成物を150μm合成紙(王子油化社製、製品名: FPG-150) に乾燥膜厚約5μmになるように塗布し、100℃、30分間キュアリングを行い 受容シートを作製した。※

#### ※4) 転写記録

転写シートのインク螸布面を受容シートと重ね転写シートの裏面から $250\Omega$ の発熱抵抗体を4ドッド/mmの密度で有するサーマルヘッドを用いて印加電圧10 V、印字時間5ミリ秒の条件で加熱記録を行うと $\lambda$  max= $565\mu$  mの極めて鮮明なレッド色で均一な記録が得られた。デンシトメーターRD-914(米国マクベス社製)で色濃度を測定した結果1.32と良好であった。【0015】実施例 $2\sim5$ 

30 第1表に示した色素2.0部を使用して実施例1と同様にしてインクを調製し、次いで転写シートを作製した。 尚、表1におけるX, Rは式(1)におけるX, Rを意味する。これらの転写シートを用いて実施例1と同様にして転写記録を行った。その結果、各々第1表に示す色 濃度の高い記録が得られた。

[0016] 【化4】

$$O_2N$$
 $S$ 
 $N=N$ 
 $C_2H_4OCOOR$ 
 $C_2H_4OCOOR$ 
 $(1)$ 

実施例	х	R	λmax	色濃度
2	CH <sub>3</sub>	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	588	1. 30
3	C 1	CH <sub>3</sub>	565	1. 32
4	н	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub> -n	570	1. 28
5	C 1	C <sub>2</sub> H <sub>7</sub> -i30	565	1. 33

#### [0018]

【発明の効果】本発明のマジェンタ〜バイオレット色の 色素を含有する感熱転写シートによって熱転写記録を行 うと、階調性に優れ色濃度の高いマジェンタ〜バイオレ ット画像が得られる。更に得られた画像はは色再現性が 良好で、耐光性、耐候性、耐熱性が優れているので保存 性が良好である。